

 ERCROS CENTRO DE ALMUSSAFES	ESPECIFICACIONES VENTAS RESINAS RESINA UMF C-111		C_07_F_EVC_035 Edición : 5 Página : 1 de : 1
	Copia nº : . Receptor :		Departamento :
Realiza : COLLADO, RAMON 21/07/2011	Revisa : PUIG, JOAN 22/07/2011	Aprueba : CAPDEVILA, JOAN MIQUEL 22/07/2011	

FICHA DE PRODUCTO RESINA UMF C-111	ES-V5113-0
---	-------------------

CLIENTE :		VARIOS		
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:				
Nombre Comercial:	Resina UMF C-111			
Nombre Químico:	Condensado Urea Melamina Formaldehido			
Fórmula Química:	N.A.			
CAS RN:	9011-05-6			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:				
		Método de Análisis		
	Unidad	min.	máx.	
1. Viscosidad a 25°C	cP	250	450	C_12_F_IA_002
2. pH a 25 °C		7.5	9.0	C_12_F_IA_003
3. Residuo seco (2 g/ 3 h/120°C)	%	64	66	C_12_F_IA_015
4. Formol libre	%		0.1	C_12_F_IA_009
5. Tiempo de gelificación (100 ml resina + 2 ml NH ₄ Cl 20%)	s	40	90	C_12_F_IA_020
OTRAS CARACTERÍSTICAS : (No constituyen parte de la especificación)				
1. Aspecto		Líquido viscoso de color blanquecino		Visual
2. Densidad a 25° C	kg/m ³	1280	1290	C_12_F_IA_000
ESPECIFICACIONES GENERALES DE ENTREGA :				
Cada envío se acompañará de la siguiente documentación :				
<ul style="list-style-type: none"> • Albarán • Certificado de análisis 				
OBSERVACIONES				
Almacenar preferentemente a temperaturas no superiores a 25 °C.				
Aplica ficha de seguridad FDS1-137				

ERCROS S.A. DIVISION QUÍMICA INTERMEDIA Oficina Central Avda. Diagonal, 595 08014 BARCELONA Tel. 93 306 93 00 Fax 93 247 20 52	Fábrica: C/ Venta de Ferrer s/n 46440 Almussafes-VALENCIA Tel (96) 178 22 50 Fax (96) 178 40 55
---	---